

試驗報告



報告編號：HV4-03071X-1

頁數：2 OF 3

報告日期：2014 年 06 月 10 日

耐鹼性

實驗室環境條件：

環境溫度：23±2°C

相對濕度：65±5%RH

試驗方法：

CNS 10757(1995) 塗料一般檢驗法(有關塗膜之物理、化學抗性之試驗法)

試驗條件：

試驗溶液：5 %碳酸鈉

試驗溫度：23°C

試驗時間：24 小時

試驗結果：

試驗項目	試驗結果
耐鹼性	鹼浸漬試驗無異常