



2012090152Z (2012) 国认监验字 (03) 号

检测
CNAS L0128

W01510220159

检验报告

Test Report

产品名称: 装饰单板贴面胶合板 (Kd 涂装木皮板)
Name of Sample

规格型号: (2440×1220×3) mm
Type

委托单位: 科定 (上海) 商贸有限公司
Applicant

检验类别: 委托检验
Test Purpose

上海市质量监督检验技术研究院
Shanghai Institute of Quality Inspection and Technical Research

上海市质量监督检验技术研究院

检验报告

报告编号: W01510220159

共 2 页 第 1 页

样品名称	装饰单板贴面胶合板(Kd 涂装木皮板)		检验类别	委托检验
型号规格等级	(2440×1220×3)mm /		商 标	科定 KEDING
委托单位	科定(上海)商贸有限公司			
受检单位	科定(上海)商贸有限公司			
标称生产单位	科定(上海)商贸有限公司			
委托书编号	1262966	委托/抽样日期	2015年04月21日	
到样日期	2015年04月21日	抽样地点	/	
样品数量	3 块	受检批数量	/	
生产日期	/	批号/编号	/	
样品到样状态	完好			
检验地点	上海市闵行区江月路900号			
检验依据	GB 18580-2001 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量 GB/T 15104-2006 装饰单板贴面人造板			
检验日期	2015年04月21日至2015年05月07日			
检验结论	该样品本次检验,理化性能符合上述检验依据相关规定。详见本报告检验结果汇总页。 (检验报告专用章) 签发日期: 2015年05月08日			
委托单位通讯资料	地址	上海市长宁区愚园路843号		
	邮编	200050	电话	021-62522989
备注	本报告检验结论是根据检验依据仅对所检项目得出的,不代表未经检验的项目或功能符合要求。 样品尺寸:(400×400×3)mm.			

批准 陈华祥
主任

审核

主检

SQI/KJ-JL/BG-01

检 验 报 告

报告编号: W01510220159

上海市质量监督检验技术研究院

共 2 页 第 2 页

检验结果汇总						
序号	检验项目		技术要求		检验结果	备注
1	含水率	%	6.0~14.0		9.8	/
2	浸渍剥离试验		指标值	试件贴面胶层与胶合板每个胶层上的每一边剥离长度均不超过25mm	无剥离和分层	符合
			合格率	≥80%	100%	
3	表面胶合强度		指标值	≥0.40	0.38~0.84	符合
			合格率	≥80%	100%	
4	冷热循环试验		指标值	试件表面不允许有开裂、鼓泡、起皱、变色、枯燥, 且尺寸稳定	无开裂、鼓泡、起皱、变色、枯燥, 且尺寸稳定	符合
			合格率	≥80%	100%	
5	甲醛释放量	mg/L	E0: ≤0.5		0.3	/

(以下空白)